

J-69 FONDO SPORT

PRIMER PIGMENTATO GRIGIO
BARRIERA AL QUARZO

SPECIAL

Application:

applicare 1 strato



Fondo sport è un rivestimento acril-silossanico fibrato con leganti al caucciù e selezionate farine di quarzo per la preparazione di pavimentazioni sportive di alta qualità.

Un fondo pigmentato ad alto spessore di colore grigio che crea uno strato plastico ai supporti, consolida e crea una barriera anti-risalita salina. Uniforma il supporto per facilitare la copertura dei successivi strati.

Fondo Sport viene consigliato per la preparazione di supporti in cemento, asfalto e vecchio mateco. Il notevole potere riempitivo, associato alla elevata copertura permettono di limitare notevolmente gli interventi di preparazione dei supporti, che comunque devono essere risanati e consolidati per risolvere problematiche di micro cavillature e stabilità della pavimentazione.

Applicazione: il prodotto si applica a rullo, pennello e a spruzzo (prima di posare il prodotto, assicurarsi che siano stati eliminati i difetti e restaurata la superficie. Chiudere le eventuali spaccature. Carteggiare con monospazzola il supporto. Infine, prima di posare Fondo Sport, lavare tassativamente la pavimentazione con idropulitrice per eliminare parti non aderenti o sfoglianti, polveri e strati fragili del supporto che sfuggono alla vista.)

Ciclo: applicare uno strato di Fondo Sport

Diluizione: acqua potabile **20% (nuova serie)** max per qualsiasi applicazione, rullo, pennello o a spruzzo (4 litri di acqua potabile in combinazione con Kg.20 di Fondo Sport J-69)

RESA PRODOTTO KG.20

Resa su cemento
m² 80-100

Resa su asfalto
m² 50-70

Resa su mateco
m² 40

Peso specifico: 1160-1180 gr/lit. | Residuo secco: 36% | Diluizione : 20% con acqua | Tempi di essiccazione: 8-12 ore

VOCE DI CAPITOLATO:

J-69 Applicazione di uno strato di Fondo sport fibrato barriera antirisalita salina con un consumo di 350 grammi al metro quadrato per tappetino sportivo acril-silossanico al caucciù, applicato a rullo.

Costo prodotto PREZZO CAPITOLATO

Resa su cemento liscio
m² 80-100

Costo prodotto al m²
Eur

Resa su asfalto
m² 50-70

Costo prodotto al m²
Eur

Resa su mateco
m² 40

Costo prodotto al m²
Eur

POSA IN OPERA

Fondo sport posa N.1 strato

Cov: 21

(direttiva 2004/42/CE gr./lit)
contenuto massimo litro
Categoria I BA 130 gr./lit (2013)

Peso specifico: 1,160/1,190
Residuo secco del prodotto: 75%



Application:



a rullo



DILUIZIONE
CON ACQUA
AL 20%

Stabilità del prodotto: 8-12 mesi dalla data di produzione se conservato in confezione originale.



SCHEDA TECNICA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

INFORMAZIONI DI PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

SUPPORTO NUOVO IN CEMENTO O ASFALTO:

Riparazione di eventuali difetti o avvallamenti con malte adatte ed autolivellanti 0-10 mm.

Carteggiare con monospazzola, lavaggio tassativo con idropulitrice
Posa di uno strato di Fondo Sport J-69

SUPPORTO VECCHIO IN CEMENTO O ASFALTO:

Riparazione di eventuali difetti o avvallamenti con malte adatte e sanare i difetti. Eventuali avvallamenti della superficie devono essere eliminati con malta tecnica o autolivellanti 0-10 mm.

Carteggiare con monospazzola, lavaggio tassativo con idropulitrice
Posa di uno strato di Fondo Sport J-69

SUPPORTO VECCHIO IN MATECO:

Riparazione di eventuali difetti o avvallamenti con malte adatte e sanare i difetti. Farsi aiutare da un tecnico abilitato o impresa edile.

Eventuali avvallamenti della superficie devono essere eliminati con malta tecnica o autolivellanti.

Carteggiare con monospazzola, lavaggio tassativo con idropulitrice
Posa di uno strato di Fondo Sport J-69

Certificato UNI 10560 Resistenza al lavaggio

Certificato antiscivolo DIN 51130

Certificato ISO 16000 Voc Emission e Italian CAM Edilizia